

DESCRIPCION:

Producto anticorrosivo elaborado con Resinas Alquídicas y pigmentos inhibidores de la corrosión, de excelente adherencia, secado rápido y buena textura. Favorece la adhesión de las siguientes capas de repintado. Está formulado para aplicarse sobre superficies ferrosas, autopartes, etc.

USOS DEL PRODUCTO:

Acero: muebles, maquinarias y equipos.
 Galvanizado: Antenas, rejas, paneles, etc
 Ideal para proteger cualquier metal ferroso, en ambientes industriales corrosivos.


PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS:

Color	:	Según carta
Gravedad Específica	:	0.94 ± 0.05
Viscosidad	:	5' - 7' copa Ford #4 a 25°C
Tiempo útil de Almacenaje	:	12 meses bajo sombra
% en Volumen	:	30 - 35
Acabado	:	mate

PREPARACION DE SUPERFICIE:

La superficie debe estar completamente seca, libre de polvo, grasa o de cualquier agente contaminante que pueda interferir en la buena adhesión del producto.

DATOS DE APLICACIÓN:

- Método de Aplicación : Brocha, rodillo, Soplete. 
- Tipo de Sustrato : Metal tratado.
- Dilución : Por cada galón usar ¼ de Thinner o Aguarras ISSA.
- Número de Capas : 2
- Espesor Recomendado : 1.5 a 2.00 ml. por capa
- Secado al tacto : 4 a 6 horas
- Secado duro : 24 horas
- Rendimiento Teórico : 36 mt² a una mano.

PRECAUCIONES EN EL USO:

- Trabajar en lugares con ventilación moderada.
- El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.
- Utilice los equipos de seguridad como guantes, Máscara, Lentes y ropa adecuada.

PRESENTACION DEL PRODUCTO: IDENTIFICACION DEL PRODUCTO:

PRESENTACIONES PARA LA VENTA		
Presentación	Peso Neto	Peso Bruto
01 gal. (3.785 L)	3.57 Kg.	3.86 Kg.

