



HOJA TECNICA  
**LACA SELLADORA P/MADERA**

CODIGO: 900000026

Tipo: No Fiscalizado



**DESCRIPCION:**

Producto elaborado a base de resinas alquidicas, nitrocelulosa, jabones metálicos y disolventes debidamente balanceados, que le dan al producto un excelente rendimiento y buena adherencia, dureza y flexibilidad.

**USOS DEL PRODUCTO:**

Se usa como sellador de poros de la madera.

Sirve como base para el uso de nuestra línea de productos de acabado transparente o natural.

**PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS:**

Color	:	Oscuro, incolora
Densidad ( Kg./gal.)	:	3.35 ± 0.05
Viscosidad	:	10' - 13' copa ford #4 a 25°C
Tiempo útil de Almacenaje	:	12 meses bajo sombra
Solidos en Peso (%)	:	26 - 29
Acabado	:	Satinado

**PREPARACION DE SUPERFICIE:**

La superficie debe estar completamente seca y libre de polvo, grasa o de cualquier agente contaminante que pueda interferir en la buena adhesión del producto.

**DATOS DE APLICACIÓN:**

- Método de Aplicación : Espátula, mota o soplete
- Tipo de Sustrato : Maderas bien lijadas
- Dilución - Aplica Soplete : 1 volumen de Laca Selladora ISSA y 3 volúmenes de Thinner Acrilico ISSA.
- Dilución - Aplica mota : 1 volumen de Laca Selladora ISSA y 1 volúmenes de Thinner Acrilico ISSA.
- Aplica Espatula : No requiere dilución.
- Secado al tacto : 30 minutos
- Secado para lijar : 01 hora
- Rendimiento Teórico : 26 - 30 mt<sup>2</sup>

**PRECAUCIONES EN EL USO:**

- Trabajar en lugares con ventilación adecuada.
- El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.
- Utilice los equipos de seguridad como guantes, Máscara, Lentes y ropa adecuada.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

**PRESENTACION DEL PRODUCTO:**

PRESENTACIONES PARA LA VENTA		
Presentación	Peso Neto	Peso Bruto
01 gal. (3.785 L)	3.40 Kg.	3.80 Kg.
Cilindro x 55 gal.	187.00 Kg.	201.50 Kg.
Lata x 05 gal.	17.00 Kg.	18.00 Kg.

